



arauco
MÉLAMINE

Étude antibactérienne Arauco Mélamine

Laboratoire : NYCE Laboratorios, S.C.

Norme : ISO 22196:2011 (E)

Date de l'essai : 14/08/2020

Escherichia Coli ATCC 8739 / Staphylococcus Aureus ATCC 6538

Résultats :

Escherichia coli = 99,9 % d'inactivation après 24 heures

Staphylococcus aureus = 99,9 % d'inactivation après 24 heures

Les panneaux dotés de la technologie des nanoparticules de cuivre ont inactivé jusqu'à

99,9 % des virus mentionnés ci-dessus après 24 heures de contact.

Arauco Industria de México S.A. de C.V.